DATENBLATT

Imprägniertes Garn

Produktspezifikation

Beta-Maschinennähzwirn

Typ MNB30

Artikelnummer	*Beschichtung*	*Nennmasse (ohne Öl) ± 10 %*
HNZ 4001	*PTFE*	*0,5 kg*
HNZ 4002	*PTFE*	*1,0 kg*
HNZ 4003	*PTFE/Öl*	*0,5 kg*
HNZ 4004	*PTFE/Öl*	*1,0 kg*

Technische Daten

Eigenschaft	***Nennwert***	***Toleranz zum Nennwert***	***Prüfnorm***
Basismaterial	*EC 4-33 x2 x2 Z340*	*ΔZ = ± 15%*	*DIN EN 12654*
Beschichtung	*PTFE*		*-*
Öl (HNZ 4003, HNZ 4004)	*13 %*	*± 20 %*	*-*
Gesamtfeinheit (ohne Öl)	*170 tex*	*±8 %*	*DIN EN ISO 1889*
Durchmesser Zwirn	*ca. 0,3 mm*		*-*
Glühverlust (ohne Öl)	*18 %*	*± 20 %*	*DIN ISO 1887*
Feuchtigkeit (ohne Öl)	*< 0,1 %*	*-*	*ISO 3344*
Reißkraft	*> 73 N*	*-*	*DIN EN ISO 3341*
Knotenfestigkeit	*> 15 N*		*DIN 53842*
Spulenaufmachung	*kleine Kingspule 0,5kg; große Kingspule 1,0kg*		
Farbe	*beige; kann unter Lichteinwirkung (insbesondere UV) bleichen*		

Verpackung und Lagerung

Der Nähzwirn wird auf Kingspulen geliefert.

Andere Aufmachungsformen auf Anfrage

Verpackungseinheiten (VE): 0,5 kg Kingspule → 12 oder 50 Stück

1,0 kg Kingspule → 9 Stück

In jeder Verpackungseinheit können Spulen mit Mindermengen enthalten sein.

Stand: 05/20 *Version: 02*

P-D Glasseiden GmbH
Oschatz
Wellerswalder Weg 17
D-04758 Oschatz

Telefon: +49 34 35 657-0
Telefax: +49 34 35 62 24 47
E-Mail: glasseiden.oschatz@pd-group.com
Website: www.oschatz-glas.com

Geschäftsführer
Stefan Preiss-Daimler
Jöran Pfuhl
Markus Stephan

USt.-IdNr. DE141784662
St.-Nr. 239/116/00382

Bankverbindung
Commerzbank AG Dresden
Konto 224 179 200
BLZ 850 400 00

BIC COBADEFF850
IBAN DE56850400000224179200
Amtsgericht Leipzig
HRB-Nr. 21085